



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

NUMERO / NUMBER

0399\DC\REA\23_8

DATA DI EMISSIONE / EMISSION DATE

27/03/2023

BUSINESS AREA

BA Product Conformity Assessment

LABORATORIO / LABORATORY

Reaction to Fire

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE / SPECIMEN DESCRIPTION

CICO

CLIENTE / CUSTOMER

LIMONTA SPA
VIA CESARE BATTISTI, 15
23845 COSTA MASNAGA (LC)

NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARD

S.I. 1324 – S.I. 2358 CONSUMER PROTECTION - FURNITURE AND FURNISHINGS (FIRE) (SAFETY)
REGULATIONS 1988 AMENDED 1989 SCHEDULE 4

Dati generali / General data

Data ricevimento campione / Date of test specimen arrival: 15/03/2023

Data accettazione campione / Date of test specimen acceptance: 15/03/2023

Data inizio prove / Test beginning date: 23/03/2023

Data fine prove / Test end date: 23/03/2023

Luogo di prova/ Test site: Viale Lombardia, 20, 20021 Bollate (MI) Italia

Deviazione dai metodi di prova/
Deviations from test methods: NO/NO

Campionamento/Sampling

Il campionamento e il prelievo iniziali sono stati eseguiti dal Committente della prova. / The initial sampling has been done by the customer.

Campioni analizzati / Samples tested:

1 Provetta campione denominata / 1 Specimen of sample identified:
CICO

Descrizione : Tessuto in polipropilene.

Description : Polypropylene fabric.

Massa areica / Mass per area unit : $457 \pm 10 \text{ g/m}^2$

Condizionamento: 20 ± 5 °C e $50 \pm 20\%$ u.r. per 16 h, 72 h in condizioni ambientali al chiuso
Conditioning: 20 ± 5 °C and $50 \pm 20\%$ r.h. for 16 h, 72 h in indoor ambient conditions

Metodo di preparazione: par. da 4.2 a 4.5 della BS 5651 e modificato come da BS 5852 sch.4 part II

Preparation method: clause from 4.2 to 4.5 of BS 5651 and modified as in BS 5852 sch 4 part II

Dichiarazioni / Declaration

I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato / Test results contained in this test report pertain exclusively to the tested specimen

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Centro / This test report cannot be reproduced partially without the consent of the test center managing director

I dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dalla scheda tecnica allegata dal cliente al campione di prova. / The technical data reported on the specimen description are taken from client technical sheet.

I seguenti risultati di prova si riferiscono solo alla capacità di innesco di un composto imbottito nelle particolari condizioni di prova specificate; essi non sono da considerarsi come un mezzo per stabilire il completo potenziale di pericolo in caso d'incendio dei materiali od i prodotti in uso. / The following test result relate only to the ignitability of the combination of materials under the particular conditions of test; they are not intended as means of assessing the full potential fire hazard of the material in use.

Utilizzata imbottitura ignifuga standard 25 CMHR. / Standard 25 CMHR flame retardant padding utilized.



Risultati / Results:

Metodo di prova / Test method: BS 5852:1979 Part 1 - Source 0

| Sorgente d'innescò Ignition source | | Innesco/ Non innescò Ignition / No ignition | Durata di / Duration of | | | Estensione del danneggiamento del componente orizzontale Extent of damage of horizontal component | | | Estensione del danneggiamento del componente verticale Extent of damage of vertical component | | Ragione del fallimento Reason for failure | Commenti ed osservazioni Comments and observations |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|---|------------------|---------------|---|------------------|----------------|---|----------------|---|--|
| Numero Number | Posizione Position | | Sorgente d'innescò Ignition source | Fiamme Flames | Fumo Smoke | Larg. Width | Lungh. Length | Prof. Depth | Larg. Width | Prof. Depth | | |
| | | | Min | min | min | mm | mm | mm | mm | mm | | |
| 0 | Lato sinistro / Left side | N.I. | 27:31 | 0 | 0 | 43 | 5 | 3 | 43 | 3 | // | // |
| 0 | Lato destro / Right side | N.I. | 26:42 | 0 | 0 | 34 | 5 | 3 | 36 | 3 | // | // |

Risultato di prova / Test result:

Il campione si classifica **N.I. (Non Innesca) –Sorgente 0**
The sample is classified **N.I.(No Ignition) –Source 0**

DATA
Date
Operating Sector Reaction to Fire
Operating Sector Reaction to Fire
BA Product Conformity Assessment
BA Product Conformity Assessment
27/03/2023
Dr. Lorenzo Zavaglio

Ing. P. Fumagalli


Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed ha validità con decorrenza dalla data di apposizione della firma digitale / The document is digitally signed in accordance with Legislative Decree n. 82/2005 as amended and replaces the paper document and the handwritten signature and it's valid from the date of affixing the digital signature.