



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

NUMERO / NUMBER

1352\DC\REA\21_11

DATA DI EMISSIONE / EMISSION DATE

05/11/2021

BUSINESS AREA

BA Product Conformity Assessment

LABORATORIO / LABORATORY

Reaction to Fire

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE / SPECIMEN DESCRIPTION

OSTELLATO

CLIENTE / CUSTOMER

LIMONTA SPA
VIA CESARE BATTISTI, 15
23845 COSTA MASNAGA (LC)

NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARD

STATE OF CALIFORNIA DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS BUREAU OF HOME FURNISHINGS
AND THERMAL INSULATION -Technical Bulletin 117:2013 – Section I

Dati generali / General data

Data ricevimento campione / Date of test specimen arrival: 29/10/2021

Data accettazione campione /Date of test specimen acceptance: 29/10/2021

Data inizio prove / Test beginning date: 04/11/2021

Data fine prove / Test end date: 04/11/2021

Luogo di prova/ Test site: Viale Lombardia, 20, 20021 Bollate (MI) Italia

Deviazione dai metodi di prova/
Deviations from test methods: NO/NO

Campionamento/Sampling

Il campionamento e il prelievo iniziali sono stati eseguiti dal Committente della prova. / The initial sampling has been done by the customer.

Campioni analizzati / Samples tested:

3 Provette campione denominate / 3 Specimens of sample identified:

OSTELLATO

Descrizione: Tessuto 65% cotone, 13% viscosa, 11% acrilico, 9% poliestere, 2% lino.

Description: 65% cotton, 13% viscose, 11% acrylic, 9% polyester, 2% flax fabric.

Massa areica / Mass per area unit: 700±10 g/m²

Dichiarazioni / Declaration

I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato / Test results contained in this test report pertain exclusively to the tested specimen

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Centro / This test report cannot be reproduced partially without the consent of the test center managing director

I dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dalla scheda tecnica allegata dal cliente al campione di prova. / The technical data reported on the specimen description are taken from client technical sheet.

Risultati / Results:

- Metodo di prova / Test method: Technical Bulletin 117:2013 Section I

Identificazione Provetta Specimens Identification	Tempo di incandescenza Smouldering time [s]	Lunghezza carbonizzata Charred length [mm]	Transizione a fiamma Open-flame transition
1	30:25	22	NO
2	33:47	21	NO
3	31:48	21	NO

Risultato di prova / Test result:

Il materiale provato **soddisfa** i requisiti:

Technical Bulletin 117 Section I

The material tested **complies** with the test requirements of:

Technical Bulletin 117 Section I

DATA
Date

Operating Sector Reaction to Fire
Operating Sector Reaction to Fire


BA Product Conformity Assessment
BA Product Conformity Assessment

05/11/2021

Dr. Lorenzo Zavaglio



Ing. P. Fumagalli



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed ha validità con decorrenza dalla data di apposizione della firma digitale / The document is digitally signed in accordance with Legislative Decree n. 82/2005 as amended and replaces the paper document and the handwritten signature and it's valid from the date of affixing the digital signature.