



Centro Tessile Serico Sostenibile Srl
Via Castelnuovo, 3 – 22100 Como Italia
Tel. +39 031331211 Fax +39 0313312149
Amministrazione/Contabilità +39 0313312102-154
P.IVA – C.F. 03900470133
Capitale sociale euro 600.000,00 iv
mailbox@textilecomo.com
www.textilecomo.com



LAB N° 0045 L

Allegato n. 1F al rapporto di prova / Annex n. 1F to test report n. 2500149-002

DETTAGLIO DEI RISULTATI DI PROVA DETAILS OF TEST RESULTS

Prova eseguita in conformità a **BS 5852-Parte1:1979 + Scheda 4, Parte 1 'Cigarette Test'** della **"Regolamentazione su mobili e arredi (Incendio) (Sicurezza) 1988 - Statutory Instruments 1324 e successivi emendamenti"**

Infiammabilità di mobili imbottiti mediante articoli per fumatori. Sorgente di accensione: **SIGARETTA IN COMBUSTIONE LENTA**

Test carried out according to **BS 5852-Part1:1979 + Schedule 4, Part 1 'The Cigarette Test'** of Furniture and Furnishing (Fire) (Safety) Regulations 1988 S.I. 1324 and next amendments

Fire test for furniture - Part 1. Methods of test for the ignitability by smokers' materials of upholstered composites for seating - Ignition source: **SMOULDERING CIGARETTES**

Materiali dell'assemblaggio / Materials of test assembly:	
Imbottitura / Upholstery filling	Schiuma poliuretana NON IGNIFUGA con densità di 21 kg/m ³ , come richiesto dal cliente <i>NO Fire-retardant polyurethane foam with a density of 21 kg/m³, as required by customer</i>
Rivestimento esterno / Outer cover	vedasi descrizione articolo / <i>see article description</i>
Pretrattamento del campione: Sample pretreatment:	il campione NON è stato sottoposto ad alcun pretrattamento, come richiesto dal cliente <i>sample wasn't subjected to any pretreatment, as required by customer</i>

sorgente di ignizione tipo 0: sigaretta ignition source type 0: CIGARETTE	1° test Destra / Right	2° test – Sinistra / Left	Requisito Requirements
Durata combustione sorgente – <i>Duration of ignition source (min)</i>	34	31	
Tempi comb. con fiamma dal posizionamento della sorgente (s) <i>Time of flaming from placement of the source (s)</i>	0	0	Non presente / None
Durata comb. senza fiamma dal posizionamento della sorgente (min) <i>Duration of smoke (min)</i>	34	31	< 60 min
Fusione del campione (SI/NO) <i>Sample melting (YES/NO)</i>	NO	NO	-
Gocciolamento del campione (SI/NO) <i>Sample dripping (YES/NO)</i>	NO	NO	-
Carbonizzazione del campione (SI/NO) <i>Sample charring (YES/NO)</i>	SI/YES	SI/YES	-
Combustione progressiva osservata dopo l'esame finale <i>Progressive smouldering observed after the final examination</i>	NO	NO	Non presente / None
Risultato / Test result	PASS	PASS	PASS

(*) = parziale combustione della sigaretta / *Partial combustion of the cigarette*

I risultati di prova di cui sopra riguardano esclusivamente l'accendibilità della combinazione di materiali nelle particolari condizioni di prova; essi non sono destinati a essere utilizzati come mezzo di valutazione della pericolosità d'incendio potenziale globale dei materiali nella destinazione d'uso.

La probabilità che i criteri di osservazione indicati corrispondano al vero è pari al 95%.

The above test results relate only to the ignitability of the combination of upholstery composites under the particular conditions of test; they are not intended as a mean of assessing the full potential fire hazard of the materials or products.

The probability that the observation criteria mentioned represent the true is equal to 95%.

Il Responsabile Laboratorio
The Laboratory Manager

Fausto Albonico