



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

NUMERO / NUMBER

0601\DC\REA\22_2

DATA DI EMISSIONE / EMISSION DATE

16/05/2022

BUSINESS AREA

BA Product Conformity Assessment

LABORATORIO / LABORATORY

Reaction to Fire

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE / SPECIMEN DESCRIPTION

SERIE SATEN

CLIENTE / CUSTOMER

LIMONTA SPA
VIA CESARE BATTISTI, 15
23845 COSTA MASNAGA (LC)

NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARD

NFP 92-503 :1995
Arrêté du 21 novembre 2002

Dati generali / Données generales

Data ricevimento campione / Date d'arrivée 13/04/2022
de l'éprouvette:

Data accettazione campione / Date 13/04/2022
d'acceptation de l'éprouvette:

Data inizio prove / Date de début du test: 29/04/2022

Data fine prove / Date de fin du test: 29/04/2022

Luogo di prova/ Site d'essai: Viale Lombardia, 20, 20021 Bollate (MI) Italia

Deviazione dai metodi di prova/
Déviations des méthodes de test: SI(*)/OUI(*)

Campionamento/ Échantillonnage

Il campionamento e il prelievo iniziali sono stati eseguiti dal Committente della prova. /
L'échantillonnage initial a été effectué par le client.

Campioni analizzati / Echantillons testes:

2 Provette campione denominate / 2 Éprouvettes nominatives:

SERIE SATEN

Descrizione: Tessuto spalmato su un lato 35% cotone, 65% poliuretano.

Description: Tissu enduit d'un côté 35% coton, 65% polyuréthane.

Massa areica / Masse par surface: 535±10 g/m²

Dichiarazioni / Déclarations

I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato / Les résultats de test contenus dans ce rapport de test se rapportent exclusivement à l'échantillon testé.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Centro / Ce rapport de test ne peut pas être reproduit partiellement sans le consentement du directeur général du centre de test.

I dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dalla scheda tecnica allegata dal cliente al campione di prova. / Le données techniques repostées dans la description de l'échantillon proviennent de la fiche technique communiquée par le client.

(*) E' stato provato un numero ridotto di provette. / (*) Le nombre des éprouvettes a été réduit.

Risultati / Resultats:

Metodo di prova / Méthode d'essais: NFP 92-503:1995

	Lato dritto senso ordito Face avant , direction chaine		Lato dritto senso trama Face avant, direction intrigue	
	Tempo di applicazione Temp d'application [s]	Tempo di postcombustione Durées d'inflammation [s]	Tempo di applicazione Temp d'application [s]	Tempo di postcombustione Durées d'inflammation [s]
Durata fiamme ad ogni innesco Durées d'inflammation	20	219	20	169
	45	-	45	-
	75	-	75	-
	105	-	105	-
	135	-	135	-
	165	-	165	-
	195	-	195	-
	225	-	225	-
	255	-	255	-
	285	-	285	-
Innesco [Si/No] Inflammation [Oui/Non]	Si / Oui		Si / Oui	
Gocciolamento [Si/No] Gouttes [Oui/Non]	Assente / Aucun		Acceso / Aucun	
Lunghezza massima danneggiata Distance maximale détruit [cm]	>60		>60	
Larghezza massima danneggiata Largeur maximal détruit [cm]	11,5		11,5	

Classificazione presumibile Classification potentielle	M4
---	-----------


DATA
Date

Operating Sector Reaction to Fire
Operating Sector Reaction to Fire


BA Product Conformity Assessment
BA Product Conformity Assessment

16/05/2022

Dr. Lorenzo Zavaglio



Ing. P. Fumagalli



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed ha validità con decorrenza dalla data di apposizione della firma digitale / The document is digitally signed in accordance with Legislative Decree n. 82/2005 as amended and replaces the paper document and the handwritten signature and it's valid from the date of affixing the digital signature.